

Tehnisko datu lapa

Alfa DS 100

Produkta apraksts:

Alfa DS 100 ir piemērota tvaika izolācijas materiālu pielīmēšanai pie norobežojošām konstrukcijām, nodrošinot tvaiku necaurlaidību.

Alfa DS 100 ir paredzēts konstrukciju nostiprināšanai un pastāvīga blīvējuma nodrošināšanai.

Tehniskie dati:

Bāze:	sveķu dispersijas līme, ilgstoša līme
Krāsa:	gaiši zila
Ieliece:	stabila
Īpatnējais svars: DIN 52 451-PY	caurspīdīga: apm. 1,0 g / cm ³
Salīmēšanas sistēma:	žāvēšana
Žūšanas ilgums:	24 - 72 stundas, atkarībā no virsmas un mitruma
Temperatūras izturība:	20 ° C līdz +80 ° C
Apstrādes temperatūra:	+5 ° C līdz +40 ° C (komponenta temperatūra)
Glabāšanas ilgums:	12 mēneši oriģinālā, neatvērtā iepakojumā; var lietot vairākas nedēļas pēc atvēršanas. Uzglabāt vēsā un sausā vietā, temperatūrā starp +5 un +40 °C.

Lai panāktu nevainojamu pielipšanu ar teicamu izturību, visos gadījumos sekojiet rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem.

Alfa GmbH, Dr Rudolf-Schieber-Str. 11-15, 73463 Westhausen / Vācija
Tālrunis: +49 (0) 7363 95446-0, Fakss: +49 (0) 7363 95446-25
www.alfa-direct.com

Šajā datu lapā sniegtā informācija ir ticama. Produkts ir pakļauts tehniskām izmaiņām. Mēs informēsim savus klientus par jebkurām izmaiņām, kuras tiek veiktas šim produktam, lai uzlabotu un mainītu tā īpašības, tādējādi ietekmējot produkta veiktspēju..

Tā kā mēs nevaram aptvert visus iespējamus mūsu produkta pielietošanas veidus, ne arī izmantošanas virsmas, apstākļus un metodes, netiek dotas nekādas garantijas attiecībā uz mūsu produkta iedarbības kvalitāti. Pircējam ir pienākums pašam veikt pārbaudi, lai noteiktu šī produkta piemērotību konkrētam mērķim.