

Tehnisko datu lapa

603 Alfa FULTRA-2

Produkta apraksts:

603 Alfa FULTRA-2 ir pret mitrumu izturīga logu blīvēšanas līmlente universālai pielietošanai iekštelpās un ārpusē.

Tehniskie dati:

| | |
|--|---|
| Krāsa: | bēša |
| Bāze: | augstas kvalitātes polimēra folijas, vilnas pārklājums abās pusēs |
| Temperatūras diapazons: | - 30 ° C līdz + 80 ° C |
| Darba temperatūra: | + 5 ° C līdz + 35 ° C |
| Laikapstākļu iedarbība / UV-stabilitāte: | 3 mēneši |
| Sd-vērtība: DIN EN ISO 12572 | 0,4 m līdz 15 m, atkarībā no mitruma |
| Ugunsdrošības klase: DIN 4102-T1 | ugunsdrošība B2 klase |
| Stiepes izturība gareniski: EN 12311-2A | apm. 600 N / 50 mm |
| Stiepes izturība šķērsām: | apm. 100 N / 50 mm |
| Pagarinājums pārraušanas brīdī gareniski: LV 12311-2A | apm. 30% |
| Pagarinājums pārraušanas brīdī šķērsām: | >150% |
| Hermētiskums: DIN 4108-7 | hermētisks (gaisa necaurlaidīgs) |
| Pretestība ūdens plūsmai / pretestība lietuvu iedarbībai: DIN EN 20811 | > 200 cmWS |
| Uzglabāšanas laiks: | 1 gads + 10 līdz + 25 ° C, oriģinālā iepakojumā |

Lai panāktu nevainojamu pielipšanu ar teicamu izturību, visos gadījumos sekojiet rokasgrāmatā sniegtajiem norādījumiem.

**Alfa GmbH, Dr Rudolf-Schieber-Str. 11-15, 73463 Westhausen / Vācija
Tālrunis: +49 (0) 7363 95446-0, Fakss: +49 (0) 7363 95446-25
www.alfa-direct.com**

Šajā datu lapā sniegtā informācija ir ticama. Produkts ir pakļauts tehniskām izmaiņām. Mēs informēsim savus klientus par jebkurām izmaiņām, kuras tiek veiktas šim produktam, lai uzlabotu un mainītu tā īpašības, tādējādi ietekmējot produkta veiktspēju..

Tā kā mēs nevaram aptvert visus iespējamus mūsu produkta pielietošanas veidus, ne arī izmantošanas virsmas, apstākļus un metodes, netiek dotas nekādas garantijas attiecībā uz mūsu produkta iedarbības kvalitāti. Pircējam ir pienākums pašam veikt pārbaudi, lai noteiktu šī produkta piemērotību konkrētam mērķim.

01/2012