



ARDEX A 828 COMFORT

Ultra vieglā špaktele

- Uzklājama ar špaktellāpstiņu vai rullīti
- Nemainīga konsistence visā iestrādes laikā
- Viegla turpmākā apstrāde un slīpēšana
- Kārtām "no 0" līdz nepieciešamajam biezumam
- Viegli sajaucama pat lielos daudzumos
- Ļoti ekonomiska



Pielietojums:

Iekštelpām. Sienām un griestiem

- Sienu un griestu virsmu izlīdzināšanai un špaktelēšanai.
- Ģipškartona un ģipša šķiedru plākšņu šuvju špaktelēšanai.
- Ģipškartona un ģipša šķiedru plākšņu virsmu sagatavošanai atbilstoši Q1 – Q4 kvalitātes prasībām saskaņā ar Vācijas un Eiropas ģipškartona ražotāju asociācijas izdoto biļetenu Nr. 2.
- Uz vairums pamatņu izmantojama bez to iepriekšējas gruntēšanas (ieskaitot dispersijas vai lateksa krāsas un betonu).

Rasturojums:

Balts pulveris uz ģipša un sintētisku vielu bāzes ar vieglām pildvielām.

ARDEX A 828 COMFORT ātri sajaucas, ir viegli lietojams, labi aizpilda, bez rukuma un saglabājas stabila javas konsistence visā tās iestrādes laikā.

ARDEX A 828 kārtā ir atvērta difūzijai, elpojoša un ir optimāla virsma krāsošanai, tapešu līmēšanai vai citu dekoratīvo segumu uzklāšanai.

Pamatnes sagatavošana:

Pamatnei ir jābūt neslīdošai, sausai, stingrai, bez putekļiem, brīvām daļiņām, netīrumiem un saķerei traucējošām vielām.

ARDEX A 828 COMFORT lieliski pielīp pie lateksa un emulsijas krāsām, betona un cita veida pamatnēm.

Pamatne	Bez gruntēšanas	Gruntējot
Gāzbetons	•	
Betons	•	
Ķieģeļu mūris	•	
Ģipša plāksnes	•	
Kaļķakmens	•	
Ģipša špakteles I	•	
Ģipškartona un ģipša šķiedru plāksnes	•	
Cementa šķiedru plāksnes	•	
OSB plāksnes (DIN EN 300)		ARDEX P 82
Kokskaidu plāksnes P4 – P7		ARDEX P 51 ARDEX P 82
Fīzes		ARDEX P 4 READY ARDEX P 82
Dabīgais akmens		ARDEX P 4 READY ARDEX P 82
Akrila un alkīda krāsas		ARDEX P 4 READY ARDEX P 82
Mazgājamas dispersijas krāsas	•	
Lateksa krāsas	•	
Minerāls apmetums	•	
Kaļķa-cementa apmetums (MG 2)	•	
Cementa apmetums (MG 3)	•	
Ģipša apmetums (MG 4)	•	

ARDEX SKANDINAVIA A/S
Tarandės 34 – 110, LT-14013, Vilnius
Tel.: +370 61737324
ardex@ardex.lt
www.ardex.lt

Ražotājs ar apliecinātu
Kvalitātes / Vides vadības sistēmu
saskaņā ar DIN EN ISO 9001 / 14001



Nedegošs
būvmateriāls, A 1,
EN 13501, 1

ARDEX A 828 COMFORT

Ultra vieglā špaktele

Maisījuma pagatavošana un uzklāšana:

12,5 kg ARDEX A 828 COMFORT pulvera samaisīšanai nepieciešams apmēram 9 l ūdens. Lielāka daudzuma (12,5 kg) sajaukšanai rekomendējam izmantot lielas jaudas mikseri, piemēram, Collomix 152.

Pēc 1-3 minūtēm nobriedināšanas, atkārtoti izmaisiet. Pagatavotā java jāizlieto apmēram 60 minūšu laikā. Pagatavotās javas konsistence visā iestrādes laikā paliek nemainīga, tāpēc uzklāto kārtu ir ļoti viegli līdzināt.

Pēc uzklātās kārtas sacietēšanas var veikt tālāko apstrādi, lai izvairītos no slīpēšanas, to iespējams gludināt viegli piespiežot špaktelēšanas lāpstīņu.

Uzklājot ar rullīti:

Špaktelei uzklājot ar rullīti, 12,5 kg ARDEX A 828 COMFORT pulvera samaisīšanai nepieciešams apmēram 9,5 l ūdens. Javu sajauc, kā aprakstīts iepriekš. Pēc 1-3 minūtēm nobriedināšanas, atkārtoti izmaisiet. Uz pamatnes virsmas špakтели uzklāj divās krusteniskās kārtās ar neilona rullīti (21 mm gariem matiem) vai tīpašu špakteles uzklāšanas rullīti.

ARDEX A 828 COMFORT var lietot temperatūrā, kura nav zemāka par +5°C. Augstāka temperatūra saīsina, bet zemāka pagarina maisījuma izstrādes laiku.

Šaubu gadījumā vispirms izdariet izmēģinājumus.

Tehniskie dati atbilstoši ARDEX kvalitātes normām:

Aptuvenā maisīšanas attiecība:	Komponents A 9 l ūdens	Komponents B 12,5 kg pulvera
Aptuvenais patēriņš	Patēriņš 0,7 kg pulvera uz m ² /mm	
Aptuvenais patēriņš atbilstoši kvalitātes normām*:	Patēriņš 0,2 kg/m ² 0,1 kg/m ² 0,1 kg/m ² 0,7 kg/m ²	Kvalitātes klases* Q1 Q2 ant Q1 Q3 ant Q2 Q4, pa visu virsmu mm biezumā
Pulvera svars:	0,75 kg/l	
Svaigas javas svars:	1,20 kg/l	
Produkta klasifikācija:	ģipškartona un citu būvplātņu šuvju špaktelēšanai, neizmantojot armēšanas lentes saskaņā ar EN 13963:4B	


Lietošanas īpašības

Izlietošanas laiks (+20° C):	apm. 60 min.
Krāsošana/līmēšana:	pēc izžūšanas

Produkta īpašības

pH-vērtība apm.:	8
EMICODE	EC 1 PLUS = ļoti zema emisija PLUS
GISCODE	CP1 = kalcio sulfato pagrindu pagamintas glaistas, kurām neregulāri jānodrošina ženklinājums
Iepakojums:	12,5 kg maisi
Uzglabāšana:	apm. 12 mēnešus, sausā telpā, neatvērtā oriģinālajā iepakojumā

* atbilstoši Vācijas un Eiropas ģipškartona ražotāju asociācijas izdotam biļetenam Nr. 2.

 0432	
ARDEX GmbH Friedrich-Ebert-Str. 45 58453 Witten Germany 19	
32587 EN 13963:2005/AC:2006 ARDEX A 828 COMFORT Setting tapeless jointing compound EN 13963:4B	
Fire class:	A1
Flexural strength:	> 400 N
Release of dangerous substances:	See material safety data sheet

Mēs garantējam nevainojamu mūsu produktu kvalitāti. Mūsu zināšanas balstās uz laboratoriskiem pētījumiem un praktisko pieredzi un palīdz izvēlēties produktu un darba metodi. Tā kā mēs nevaram kontrolēt lietotāja darba apstākļus, neuzņemamies atbildību par iegūtajiem rezultātiem. Specifiski konkrētajā valstī spēkā esoši, uz reģionāliem standartiem, būvnoteikumiem un celtniecības vai industriālajām normām balstīti noteikumi var būt par iemeslu specifiskiem ieteikumiem produktu lietošanai.