



ARDEX 8+9 LW

Balta hidroizolācijas membrāna

- Balkonu, terašu un mitro telpu konstrukciju aizsardzībai pret mitrumu zem flīžu un plākšņu segumiem (ETA novērtējums: ETA-15/0458)
- Piemērota uzklāšanai ar otu, rullīti vai špakteli
- Jau pēc 5 stundām gatava flīžu līmēšanai
- Izturīga pret lielām slodzēm
- Plaisas nosedzoša

Pielietojums:

Iekštelpām un āra darbiem. Sienām un grīdām.

Sienu un grīdu konstrukciju hidroizolācijai zem keramikas flīzēm vai plāksnēm telpās, kas atrodas ilgstošā mitruma ietekmē, piemēram, dušas telpas, vannas istabas, dušas zona virs vannas, kā arī publiskās un ražošanas sanitārajās telpās ar notekūdeņu režģiem grīdā. ETA novērtējums: ETA-15/0458.

Āra darbiem:

Terašu, balkonu un kāpņu konstrukciju hidroizolācijai un aizsardzībai pret mitrumu un sabrukšanu zem flīžu vai plākšņu seguma. Apstrādei piemērotas pamatnes – cementa un betona virsmas.

Raksturojums:

ARDEX 8+9 LW sastāv no:

akrilāta dispersijas ARDEX 8 bez šķīdinātājiem un reaģējoša pulvera, uz baltā cementa bāzes ARDEX 9 LW. Lai pagatavotu hidroizolācijas masu, šie abi komponenti jāsamaisa. Sacietējusi ARDEX 8+9 LW hidroizolācija ir ūdensnecaurļaidīga, elastīga un nemaina šuvju aizdarīšanai izmantotās cementa bāzes javas un silikona krāsu.

Piemērotas pamatnes:

Pamatnēm uz kurām tiks klāta hidroizolācijas membrāna ir jābūt sausām, cietām, stabilām, nesošām, bez putekļiem, bez brīvām daļiņām un citām vielām, kas traucē saķerei.

Dažādas celtniecības plāksnes jāuzstāda atbilstoši ražotāja ieteikumiem un jābūt piemērotām flīžu klāšanai.

Ģipša pamatnēm ir jābūt sausām, stingrām, no vienas kārtas un vismaz 10 mm biezām.

Ir jānodrošina, ka caur pamatni, piemēram, ārsienu, nevar iesūkties mitrums. Tas ir jāpārbauda pirms hidroizolācijas darbu uzsākšanas.



Maisījuma sagatavošana:

Hidroizolāciju ARDEX 8+9 LW var sagatavot divos veidos – ķītes konsistencē vai šķidrākā – krāsas konsistencē.

Parasti hidroizolācija ARDEX 8+9 LW vispirms tiek samaisīta ķītes konsistencē un ar šo maisījumu tiek noklāti stūri, sienu salaidumi u. tml. vietas.

Lai iegūtu ķītes konsistenci, komponentu sajaukšanas attiecība pēc svara: 3,5 : 5,0 un krāsas konsistencei 1 : 1.

Maisīšanas attiecības (ķītes konsistencei):

3,5 kg ARDEX 8 akrilāta dispersijas
5,0 kg ARDEX 9 LW reaģējošā pulvera
vai
14,0 kg ARDEX 8 akrilāta dispersijas
20,0 kg ARDEX 9 LW reaģējošā pulvera.

Maisīšanas attiecība (uzklāšanai ar otu vai rullīti):

5,0 kg ARDEX 8 akrilāta dispersijas
5,0 kg ARDEX 9 LW reaģējošā pulvera
vai
20,0 kg ARDEX 8 akrilāta dispersijas
20,0 kg ARDEX 9 LW reaģējošā pulvera.

Lietošana:

Jāsagatavo tikai tik daudz hidroizolācijas masas, cik ir iespējams izlietot 90 minūšu laikā. Sacietējušā masā vairs nevar iemaisīt vairāk ARDEX 8 akrilāta dispersijas. Hidroizolācijas maisījumu ARDEX 8+9 LW var uzklāt ar špakteli, otu vai rullīti.

Hidroizolācija ARDEX 8+9 LW ķītes konsistencē piemērota noapaļojumu izveidošanai, caurumu aizpildīšanai un nelīdzenumu izlīdzināšanai.

Hidroizolācijas uzklāšanu nepieciešams sākt ar tām vietām, kur ir vislielākais plaisu veidošanās risks, piemēram, izvadi, stūri, darba

ARDEX SKANDINAVIA A/S
Tarandės 34 – 110, LT-14013, Vilnius
Tel.: +370 61737324
ardex@ardex.lt
www.ardex.lt

Ražotājs ar apliecinātu
Kvalitātes / Vides vadības sistēmu
saskaņā ar DIN EN ISO 9001 / 14001



ARDEX 8+9 LW

Balta hidroizolācijas membrāna

un deformācijas šuves un sienu grīdas savienojumi, blīvējot tās ar ARDEX SK blīvējošo elementu komplektu. Ja grīdā ir paredzēts ūdens novadīšanas trāps, tas jāapstrādā izmantojot ARDEX SK blīvējošos elementus.

Šim nolūkam uz vietām, kur tiks iestrādāti ARDEX SK blīvējošie elementi bagātīgi uzklāj ARDEX 8+9 LW masu. ARDEX SK blīvējošie elementi jāiestrādā vēl nenožuvuša, svaigā ARDEX 8+9 LW masas kārtā.

Pēc tam uz visas sienu un grīdas virsmas tiek uzklāta pirmā hidroizolācijas masas kārtā. Hidroizolācijas kārtā jāklāj vienādā biežumā. Ja pamats ir ļoti raupjš, ieteicams hidroizolācijas kārtu uzklāt ar špaktelēšanas lāpstiņu.

Otro kārtu var uzklāt apmēram pēc 1,5 stundām. Klājot otro hidroizolācijas kārtu pilnībā ir jānosedz ARDEX SK blīvējošie elementi.

Lai uzklātā hidroizolācijas kārtā būtu ūdensnecaurļaidīga, jāuzklāj vismaz divas kārtas, tā lai minimālais abu kārtu biežums būtu 0,8 mm.

Augstāka temperatūra saīsina, bet zemāka – pagarina izžūšanas laiku. Uzrādītie žūšanas laiki ir pie pamatnes un apkārtējās temperatūras +20°C.

ARDEX 8+9 LW var izmantot ja temperatūra ir no +5 līdz +30°C.

Plytelių klījavimas:

Klijuoti plyteles ir plokštes galima pradėti praėjus mažd. 3,5 val. po atėjo ARDEX 8+9 LW sluoksnio įrengimo. Tam tinka klijai iš ARDEX tiekimo programos. Būtina atsižvelgti į klijų techninių aprašymuose esančias nuorodas.

Flīžu un plākšņu līmēšana:

Klāt flīzes un plāksnes uz ARDEX 8+9 LW hidroizolācijas kārtas drīkst jau pēc 3,5 stundām no hidroizolācijas darbu pabeigšanas. Tam piemērotas ir līmes no ARDEX flīžu līmju programmas. Obligāti jāievēro līmju tehniskajos aprakstos dotie norādījumi attiecībā uz to sagatavošanu un lietošanu.

Pievērsiet uzmanību:

Peldbaseinu hidroizolācijai iesakām izmantot ARDEX S7 Plus, ARDEX S 8 FLOW vai ARDEX SK 100 W hidroizolācijas.

Vietās ar ķīmisku iedarbību, piemēram, sabiedriskās virtuvēs, pienotavās, alus darītavās un līdzīgās vietās hidroizolācijas ierīkošanai izmantot ARDEX SK 100 W hidroizolāciju.

Veicot konstrukciju hidroizolāciju virs dzīvojamajām zonām (piemēram, jumta terases), jāievēro DIN 18531 standarta 1-4 daļā noteiktās prasības.

Šaubu gadījumos izdriest izmēģinājumus.

Tehniskie dati atbilstoši ARDEX kvalitātes normām:

Maisīšanas attiecības: ARDEX 8 20 kg (10 tilpuma daļas)
(krāsas konsistencei) ARDEX 9 LW 20 kg (7 tilpuma daļas)

Maisīšanas attiecības: ARDEX 8 14 kg (8 tilpuma daļas)
(ķītes konsistencei) ARDEX 9 LW 20 kg (7 tilpuma daļas)

Svaigas javas 1,4 kg/l (ķītes konsistence)
svars 1,3 kg/l (krāsas konsistence)

Materiāla patēriņš: 2 kārtām ar kopējo biežumu 0,8 mm:
(krāsas konsistencei) apm. 0,75 kg ARDEX 8 +
apm. 0,75 kg ARDEX 9 LW =
apm. 1,5 kg/m² samaisītas masas

Materiāla patēriņš: 2 kārtām ar kopējo biežumu 2 mm:
(ķītes konsistencei) apm. 1,2 kg ARDEX 8 +
apm. 1,6 kg ARDEX 9 LW =
apm. 2,8 kg/m² samaisītas masas

Kopējais minimālais 0,8 mm (krāsas konsistencei)
kārtu biežums:

Izstrādes laiks: apm. 90 min. pie +20°C

Flīžu līmēšana: pēc apm. 1,5 + 3,5 stundām, pie +20°C

Iepakojums: ARDEX 8 akrilāta dispersija:
20 kg un 5 kg spaiņi
ARDEX 9 LW reaģējošais pulveris:
20 kg un 5 kg (iekototi pa 4) maiši

Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus, sausā telpā,
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā.
ARDEX 8 sargāt no sala

PR-nr: ARDEX 8: 472818
ARDEX 9 LW: 472711

MAL-kods (1993): 00-4

 0432 0761 0370	
ARDEX Skandinavia A/S Marielundvej 4 2730 Herlev Danija 17	
0932 ETAG 022-1 ARDEX 8+9 LW Šķidra hidroizolācija mitro iekštelpu sienām un grīdām, kad temperatūra ir no + 5oC līdz + 40oC, zem sekojoša flīžu vai plākšņu seguma ETAG 022-2: Kategorija II	
Plaisu pārklāšana:	Kategorija 2: 0,75 mm
Adhezīvā stiprība:	Kategorija 2: ≥ 0,5 MPa
Šuvju pārklāšana:	Kategorija 2: ūdensnecaurļaidīga
Caurvadu ūdens necaurļaidība:	Kategorija 2: ūdensnecaurļaidīga
Temperatūras noturība:	Kategorija 2: ≥ 0,5 MPa
Ūdens necaurļaidība:	Kategorija 2: 0,75 mm
Izturība pret sārmiem:	Kategorija 2: ≥ 0,5 MPa

Mēs garantējam nevainojamu mūsu produktu kvalitāti. Mūsu zināšanas balstās uz laboratoriskiem pētījumiem un praktisko pieredzi un palīdz izvēlēties produktu un darba metodi. Tā kā mēs nevaram kontrolēt lietotāja darba apstākļus, neuzņemamies atbildību par iegūtajiem rezultātiem. Specifiski konkrētajā valstī spēkā esoši, uz reģionāliem standartiem, būvnoteikumiem un celtniecības vai industriālajām normām balstīti noteikumi var būt par iemeslu specifiskiem ieteikumiem produktu lietošanai.