



ARDEX E 100

Akrilāta piedeva

- Betona špaktelēm un cementa javām
- Paaugstina izturību, elastību, saķeri un nodilumizturību
- Samazina plaisu veidošanās un nodilšanas risku
- Uzlabo aizsardzību pret koroziju
- Izturīga pret sārmiem, nesatur šķīdinātājus



Pielietojums:

Iekšdarbiem un āra darbiem. Piedeva javām no:

- ātri cietējošā cementa 32,5 R-SF,
- standarta cementiem.

Piedeva ARDEX betona špaktelēm un remonta maisījumiem:

- ARDEX A 46 remonta javai,
- ARDEX B 10 smalkajai betona špaktelei,
- ARDEX B 12 betona špaktelei,
- ARDEX B 14 betona remonta javai,
- ARDEX F 11 fasādes špaktelei.

Paaugstina izturību, elastību, saķeri un nodilumizturību. Uzlabo aizsardzību pret koroziju.

Uzlabo javas plastiskumu un iestrādi nepalielinot ūdens daudzumu.

Smilšu-cementa klonu fiksācijai pie esošām grīdu virsmām. Pieļauj iespēju samazināt iestrādājamā klona biezumu.

Betona, ģipša, cementa kārtu un betona elementu ilgtermiņa remontam, piemēram, dažādu bojājumu remontam, stūru veidošanai, nolietotu, ilgstoši lietotu betona virsmu atjaunošanai.

Paaugstina javas saķeri dabīgā akmens un flīžu ieklāšanai.

Betona virsmas, kas remontētas izmantojot ARDEX E 100 piedevu, pēc 28 dienām nodrošina virsmas atraušanas spēku virs 2,5 N/mm².

Raksturojums:

Ar cementu saderīga akrilāta dispersija ar speciālām piedevām.

Iestrāde:

Izmantojiet tikai tīrus traukus.

ARDEX E 100 atšķaida ar ūdeni proporcijā, kā norādīts zemāk esošajā tabulā, un izmantojiet kā sajaukšanas šķidrumu minētajām javām, betona špaktelēm vai saķeres suspensijām.

Nemiet vērā, ka, piestiprinot smilšu cementa grīdu pie pamatnes, saķeres suspensija ir labi jāierīvē esošajā betona /smilšu cementa pamatnē. Jauno klona kārtu jāieklāj vēl uz mitras saķeres suspensijas.

Var izmantot iekšdarbos un āra darbos ja pamatnes un gaisa temperatūra ir augstāka par + 5°C.

Iepakojums:	1,75 kg kannas
Uzglabāšana:	apm. 12 mēnešus, neatvērtā ražotāja iepakojumā. Sargāt no sala.

ARDEX E 100

Akrilāta piedeva

SAJAUKŠANA AR ARDEX E 100

Materiāls	Sajaukšanas attiecība*				Stiprība pēc 28 dienām ar (bez) ARDEX E 100	
	cements	smilts	ARDEX E 100	ūdens	Liece, N/mm ²	Spiede, N/mm ²
Smalkgraudaina seķeres suspensija	25 kg	25 kg, frakcija 0 - 2 mm	6,75 l	6,75 l		
Rupjgraudaina seķeres suspensija	25 kg	25 kg, frakcija 0 - 8 mm	6,0 l	6,0 l		
Java līdz 15 mm biezumam	25 kg	75 kg, frakcija 0 - 2 mm	5,0 l	10,0 l	10 (6)	33 (27)
Java līdz 30 mm biezumam	25 kg	75 kg, frakcija 0 - 4 mm	3,25 l	9,75 l	10 (5)	31 (24)
Java virs 15 mm biezumam	25 kg	100 kg frakcija 0 - 8 mm	4,25 l	12,0 l	9 (5)	34 (22)
ARDEX B 10	25 kg / 20 kg	skatīt produkta aprakstu	2,50 l / 2 l	7,0 / 5,6 l	11 (6)	22 (15)
ARDEX B 12	25 kg	skatīt produkta aprakstu	2,25 l	6,75 l	10 (5)	22 (10)
ARDEX B 14	25 kg	skatīt produkta aprakstu	1,75 l	5,25 l	12 (7)	31 (20)
ARDEX F 11	12,5 kg	skatīt produkta aprakstu	1,15 l	3,4 l	10 (4)	22 (14)
ARDEX A 46	12,5 kg	nepievienot smiltis	0,9 l	2,75 l	11 (6)	35 (20)

*ARDEX E 100 tīrā traukā sajauc ar ūdeni. Ja nepieciešams pulveri sajauc ar smiltīm un iegūto maisījumu ieliek sajauktajā šķīdumā un intensīvi samaisa.