



ARDEX F 11

Fasādes špaktele, balta

- Optimāla virsma krāsošanai ar silikāta krāsām
- Atvērta difūzijai
- Cementa bāzes
- Sajaucama ar smiltīm
- Ar zemu iekšējo spriegumu
- Kārtām ar biezumu līdz 5 mm



Pielietojums:

Iekšējām un ārējām sienām un griestiem.

- Fasāžu, kā arī iekšējās sienas un griestu remontam, izlīdzināšanai un špaktelēšanai,
- eksponēta betona, neapstrādāta ķieģeļu mūra un apmetuma virsmu špaktelēšanai un labošanai,
- plaisu, caurumu un lielu padziļinājumu aizpildīšanai,
- gāzbetona sienas izlīdzināšanai iekšējās sienās.

Raksturojums:

Balts cementa pulveris ar speciālām hidrauliskām saistvielām, labi disperģējams sveķu pulveri un atlasītām pildvielām.

Pēc samaisīšanas ar ūdeni izveidojas elastīga, pastveidīga java, kuru ir viegli lietot, un kura sacietē hidratācijas un žūšanas rezultātā.

Izžuvusi ARDEX F 11 kārtā ir gaisa caurlaidīga, gandrīz bez iekšējiem spriegumiem un uz visiem laikiem laika apstākļu un ūdens izturīga.

Pamatnes sagatavošana:

Pamatnei ir jābūt sausai vai mitrai, bet tai obligāti jābūt raupjai, stingrai, izturīgai pret slodzi un notīrītai no putekļiem un citām saķēri mazinošām daļiņām.

Sienas segumi, tapetes, kā arī nepielipusi vai atlupusi krāsa un apmetums obligāti jānoņem.

Iekšdarbiem. Pirms špaktelēšanas nepieciešams pamatni attīrīt no vaska, eļļām un taukiem. Pirms gruntēšanas pamatnei jābūt sausai.

Ārdarbiem. Pirms špaktelēšanas darbu sākšanas nepieciešams noņemt visu veco krāsu, bet gludas virsmas padarīt raupjākas. Metāliskas virsmas nepieciešams apstrādāt ar antikorozīvo sastāvu, kas pie viena uzlabo to adhēziju.

Pamatne	Bez grunts	Gruntējama / tikai iekšdarbiem
Gāzbetons	•	
Betons	•	
Ķieģeļu mūris	•	
Ģipša plāksnes		ARDEX P 51
Kaļķakmens	•	
Ģipša špaktele		ARDEX P 51
Ģipškartons	•	
Cementa plāksnes	•	
Flīzes		ARDEX P 51 ARDEX P 82 ARDEX P 4
Dabīgais akmens		ARDEX P 51 ARDEX P 82 ARDEX P 4
Akrila un alkīda krāsas		ARDEX P 51 ARDEX P 82 ARDEX P 4
Mazgājamas dispersijas krāsas		ARDEX P 51 ARDEX P 82 ARDEX P 4
Lateksa krāsas		ARDEX P 51 ARDEX P 82 ARDEX P 4
Minerāla fasādes apmetums	•	
Kaļķa-cementa apmetums (MG 2)	•	
Cementa apmetums (MG 3)	•	
Ģipša apmetums (MG 4)		ARDEX P 51 ARDEX P 4
Sintētisko sveķu apmetums		ARDEX P 51 ARDEX P 82 ARDEX P 4

ARDEX SKANDINAVIA A/S
Tarandės 34 – 110, LT-14013, Vilnius
Tel.: +370 61737324
ardex@ardex.lt
www.ardex.lt

Ražotājs ar apliecinātu
Kvalitātes / Vides vadības sistēmu
saskaņā ar DIN EN ISO 9001 / 14001



ARDEX F 11

Fasādes špaktele, balta

Maisījuma pagatavošana un lietošana:

Tīrā traukā ielejiet tīru aukstu ūdeni un, intensīvi maisot, beriet tik daudz pulvera, līdz izveidojas elastīga, viendabīga java bez kunčiem.

Lai iemaisītu 12,5 kg ARDEX F11, nepieciešams apmēram 4,25 l ūdens.

Temperatūrā no +18°C līdz +20°C javu var izstrādāt apmēram 30 minūšu laikā. Vienā piegāvienā var klāt ne vairāk kā dažu milimetru biezu tīras javas kārtu, sajauktu ar smiltīm jebkura biezuma kārtu. Hidratācijas dēļ žūstot normālā temperatūrā, java apmēram pēc 90 minūšu sacietē tiktāl, ka tai var veikt tālāku apstrādi vai pārklāšanu ar nākošo ARDEX F 11 kārtu.

Kārtām ar biezumu virs 5 mm javā nepieciešams piejaukt skalotas smiltis attiecībā 1 : 3 ar graudainību 0 – 4 mm.

Ar ARDEX F 11 var aizpildīt rukuma plaisas. Šauras rukuma plaisas un plūsumus vispirms nepieciešams padarīt platākas, bet pēc tam aizpildīt ar ARDEX F 11 špaktelēšanas javu. Ja ēka turpina sēsties nav izslēgta atkārtota plaisu parādīšanās.

Šaubu gadījumā vispirms izdriet izmēģinājumu.

ARDEX F 11 ir piemērots izmantošanai iekšdarbos un ārdarbos, un ar to var strādāt temperatūrā, kura ir augstāka par +5°C.

Pievērsiet uzmanību:

Pilnībā izžuvušu ARDEX F11 var krāsot ar krāsu, kas izturīga pret kaļķiem. Izžušana ir atkarīga no uzklātās javas kārtas biezuma un no attiecīgajiem tobrīd dominējošajiem laika apstākļiem. Ja pamats ir mitrs, iespējami plankumi.

Ievērojiet krāsu ražotāju ieteikumus attiecībā uz cementa pamatu krāsošanu, neatkarīgi no tā, vai ar javu pārklāts viss laukums, vai arī tā izmantota tikai vietām.

Tehniskie dati atbilstoši ARDEX kvalitātes normām:

Maisīšanas attiecības: apm. 4,25 l ūdens: 12,5 kg pulvera
tilpuma daļa ūdens : 2,75 t.d. pulvera

Pulvera svars: apm. 1,1 kg/l

Svaigas javas svars: apm. 1,7 kg/l

Patēriņš: apm. 1,2 kg pulvera/ m²/mm

Izlietošanas laiks (+20°C) : apm. 30 min.

pH: apm. 11,5

Krāsošanas/līmēšanas darbi: pēc pilnīgas nožūšanas

Spiedes izturība: pēc 3 diennaktīm apm. 4,0 N/mm²
(DIN 1164) pēc 7 diennaktīm apm. 6,0 N/mm²
pēc 28 diennaktīm apm. 14,0 N/mm²

Lieces izturība: pēc 3 diennaktīm apm. 1,0 N/mm²
(DIN 1164) pēc 7 diennaktīm apm. 2,0 N/mm²
pēc 28 diennaktīm apm. 4,0 N/mm²

EMICODE: EC1 PLUS

Iepakojums: 12½ kg maisi

Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus sausā telpā,,
neatvērtā oriģinālajā iepakojumā

MAL-kods: 00-4 (1993)

	
ARDEX GmbH Friedrich-Ebert-Str. 45 58453 Witten Germany 12	
56190 EN 1504-3:2006 ARDEX F 11 Polimērmofificēta cementa java betona konstrukciju un elementu remontam (ne strukturālajam) EN 1504-3:R1	
Spiedes stiprības klase	R1
Hlorīda jonu saturs	≤ 0.05 %
Pielipšanas spēja	≥ 0.8 N/mm ²
Izturība pret temp. izmaiņām: 1. daļa atkausēšanas līdzekļi	≥ 0.8 N/mm ²
Bīstamo vielu saturs	Atbilst standarta EN 1504-3 5.4 punkta prasībām

Mēs garantējam nevainojamu mūsu produktu kvalitāti. Mūsu zināšanas balstās uz laboratoriskiem pētījumiem un praktisko pieredzi un palīdz izvēlēties produktu un darba metodi. Tā kā mēs nevaram kontrolēt lietotāja darba apstākļus, neuzņemamies atbildību par iegūtajiem rezultātiem. Specifiski konkrētajā valstī spēkā esoši, uz reģionāliem standartiem, būvnoteikumiem un celtniecības vai industriālajām normām balstīti noteikumi var būt par iemeslu specifiskiem ieteikumiem produktu lietošanai.