



ARDEX K 301 MIX

Pašizlīdzinoša špaktele āra darbiem

Cementa bāzes.

Paredzēta iekštelpām un āra darbiem

Galīgā virsma komerciālās un ražošanas vietās, automašīnu stāvlaukumos, pagalmos, garāžās u.c.

Grīdu izlīdzināšanai vietās, uz kurām iedarbojas mitrums, balkonos, terasēs un baseinos pirms flīzēšanas vai cita seguma klāšanas.

No 4 līdz 20 mm biezām kārtām.

Iestrādājama arī mehāniski.

Agri var pakļaut slodzēm.

Neplaisā pat tad, ja uzklāta bieza kārtā.

ARDEX K 301 MIX

Pašizlīdzinoša špaktele āra darbiem

PIELIETOJUMS:

Iekštelpām un āra darbiem, grīdām.

Betona, cementa un citu piemērotu virsmu izlīdzināšanai un nivelēšanai pirms flīzēšanas vai cita grīdas seguma klāšanas.

Var izmantot kā galīgo virsmu komerciālās un ražošanas vietās, piemēram, automašīnu stāvlaukumos, pagalmos, garāžās u.c.

Grīdu izlīdzināšanai vietās, uz kurām iedarbojas mitrums un klimatiskie apstākļi, piemēram, balkonos, terasēs un baseinos pirms flīzēšanas vai cita seguma klāšanas.

Ja ir nepieciešams krāsot ar epoksīda vai līdzīgām krāsām, ieteicams izvēlēties „Ardex K 301” pašizlīdzinošo špakтели.

RAKSTUROJUMS:

Pelēks pulveris no speciālajiem cementiem, atlasītām pildvielām un piedevām.

PAMATNES SAGATAVOŠANA UN MAISĪJUMA LIETOŠANA:

Pamatnes sagatavošana: Pamatne var būt sausa vai mitra, taču bez stāvoša ūdens peļķēm, tāpat tai jābūt pietiekami salizturīgai, un uz tās nedrīkst būt putekļi un citi netīrumi, kā arī bez brīvām daļiņām un citām vielām, kas traucē saķerei. Brīvās daļiņas jānoņem mehāniski vai ar smilšu strūklu, blīvas virsmas jāpadara raupjākas. Sausas cementa vai betona grīdas iekštelpās jāgruntē ar ARDEX P 51, kas atšķaidīts ar ūdeni attiecībā 1:1, bet āra apstākļos ar ARDEX P 51, kas atšķaidīts ar ūdeni 1 : 7.

Ļoti blīvas un mehāniski neietekmējamās virsmas, virsmas kuras pakļautas patstāvīgai mitruma ietekmei un virsmas kas pakļautas klimatiskiem apstākļiem jāgruntē ar ARDEX EP 2000 epoksīda sveķiem (300 gr/m² vienā kārtā), kas apbārstīti ar lielu daudzumu ARDEX kvarca smiltīm (0,4 – 0,8 mm graudainību). Kad ARDEX EP 2000 gruntējums nožuvis, pēc apmēram 4 – 6 stundām liekās smiltis jānosūc ar putekļusūcēju. Nedrīkst būt ar smiltīm nenobārstītas vietas. Ja rodas šaubas sazinieties ar mūs tehnisko departamentu.

Nelielos celtniecības objektos:

Tīrā traukā ielejiet tīru ūdeni un, spēcīgi maisot, beriet tik daudz pulvera, līdz izveidojas homogēna java bez kunkuļiem. 25 kg ARDEX K 301 MIX pulvera iemaisīšanai nepieciešams aptuveni 4,6 l ūdens. +18°C līdz +20°C temperatūrā java jāizstrādā aptuveni 30 minūšu laikā. Augstākā temperatūrā javas izstrādes laiks kļūst īsāks, bet zemākā – garāks. ARDEX K 301 viegli izlīdzinās. Minimālais kārtas biezums 4 mm, maksimālais – 20 mm. Ja jāveido slīpumi, pievienojamā ūdens daudzums jāsamazina par 2 %.

Lielos celtniecības objektos:

Lielākos būvlaukumos ARDEX K 301 MIX javu var liet ar vārpstas vai virzuļa sūkni, kura jauda ir līdz 40 l javas

minūtē. Ja sūknis netiek izmantots ilgāk par 40 minūtēm, sūknis un šļūtenes jāiztīra.

ARDEX K 301 MIX var izmantot temperatūrā, kura nav zemāka par +5°C.

Lai neizžūtu pārlietu ātri, izlietā kārtā jāpasargā no tiešu saules staru ietekmes un caurvēja.

Šaubu gadījumā vispirms izdariet izmēģinājumus.

PIEVĒRSIET UZMANĪBU

Lai aizsargātu virsmu no dubļiem, putekļiem, minerāleļļām u.c., kā arī atvieglotu tīrīšanu, var izmantot atbilstošu segumu. Dobumu, caurumu un negludumu aizpildīšanai ieteicams izmantot ARDEX A 46 javu, kura paredzēta lietošanai ārpus telpām.

Mēs garantējam nevainojamu mūsu produktu kvalitāti. Mūsu zināšanas balstās uz laboratoriskiem pētījumiem un praktisko pieredzi un palīdz izvēlēties produktu un darba metodi. Tā kā mēs nevaram kontrolēt lietotāja darba apstākļus, neuzņemamies atbildību par iegūtajiem rezultātiem.

Specifiski konkrētajā valstī spēkā esoši, uz reģionāliem standartiem, būvnoteikumiem un celtniecības vai industriālajām normām balstīti noteikumi var būt par iemeslu specifiskiem ieteikumiem produktu lietošanai.

ARDEX K 301 MIX

Pašizlīdzinoša špaktele āra darbiem

TEHNISKIE DATI:

Maisīšanas attiecības:

aptuveni 4,6 l ūdens : 25 kg pulvera,
attiecīgi: aptuveni

1 tilpuma daļa ūdens : 3,75 tilpuma daļas pulvera

Pulvera svars:

apm. 1,45 kg/l

Svaigas javas svars:

apm. 2,0 kg/l

Materiāla patēriņš:

apm. 1,7 kg pulvera m²/mm

Maisījuma izstrādes laiks (+20°C):

apm. 30 min.

Var staigāt(+20°C):

apm. pēc 2–3 stundām

Var klāt segumu (+20°C):

apm. pēc 1 diennakts (segums mitrumizturīgs un
hidroizolācija 8+9)

Citi segumi – pēc pamata izžūšanas, t.i.:

līdz 5 mm aptuveni pēc 2 diennaktīm

līdz 10 mm aptuveni pēc 5 diennaktīm

līdz 20 mm aptuveni pēc 7 diennaktīm

līdz 30 .. aptuveni pēc 10 dienām

Spiedes izturība:

pēc 1 diennakts aptuveni 4 N/mm²

pēc 7 diennaktīm aptuveni 18 N/mm²

pēc 28 diennaktīm aptuveni 25 N/mm²

Lieces-stiepes izturība:

pēc 1 diennakts aptuveni 1,5 N/mm²

pēc 7 diennaktīm aptuveni 3,5 N/mm²

pēc 28 diennaktīm aptuveni 6 N/mm²

Izturība pret krēslu riteņiem:

izturīgs

Piemērotība apsildāmām grīdām:

piemērots

GHS / CLP klasifikācija:

GHS 05 „kodīgas vielas“, Signālvārds: Bīstami

GGVSEB / ADR klasifikācija:

nav

Iepakojums:

25 kg maisi

Uzglabāšana:

apm. 12 mēnešus, sausā
telpā, neatvērtā oriģinālajā
iekavojumā

PIEZĪME

Satur cementu. Reaģējot ar mitrumu, reakcija sārmaina. Izraisa ādas kairinājumu un nopietnus draudus acīm. Glabāiet bērniem nepieejamā vietā. Tāpēc obligāti jālieto aizsarglīdzekļi ādai un acīm.

Ja masa iekļuvusi acīs:

Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Ja acu iekaisums nepāriet sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

Padoms/ Pievērsiet uzmanību. Neizlietotā maisa saturu utilizāciju veikt saskaņā ar vietējiem/ reģionālajiem/ valsts/ starptautiskajiem noteikumiem.



ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark
13

30228
EN 13813:2002

ARDEX K 301 MIX
Pašizlīdzinoša špaktele grīdām
EN 13813:C20-F6-A22

Stiprība spiedē:	≥ 20 N/mm ²
Stiprība liecē:	≥ 6 N/mm ²
Nodilumizturība pēc Bohme:	≤ 22 cm ³ / 50 cm ²
Adhezīvā stiprība stiepē:	NPD
pH vērtība:	NPD
Ugunsizturības klase:	E

2016/09

Mēs garantējam nevainojamu mūsu produktu kvalitāti. Mūsu zināšanas balstās uz laboratoriskiem pētījumiem un praktisko pieredzi un palīdz izvēlēties produktu un darba metodi. Tā kā mēs nevaram kontrolēt lietotāja darba apstākļus, neuzņemamies atbildību par iegūtajiem rezultātiem.

Specifiski konkrētajā valstī spēkā esoši, uz reģionāliem standartiem, būvnoteikumiem un celtniecības vai industriālajām normām balstīti noteikumi var būt par iemeslu specifiskiem ieteikumiem produktu lietošanai.