



ARDEX K 60

Lateksa bāzes pašnivelējošais maisījums

Ļoti zema emisija

Pašizlīdzinoša

Elastīga

Ar optimālām iestrādes īpašībām, vēl ekonomiskāka


Augsta saķeres stiprība

Bez gruntēšanas gandrīz uz visām pamatnēm

Ideāli piemērota kritiskām pamatnēm remonta un restaurācijas darbos

Izturīga pret mitrumu un ūdeni

Ieklājama vienā piegājienā līdz 15 mm biezumam, sajaucot ar smiltīm līdz 30 mm



ARDEX K 60

Lateksa bāzes pašnivelējošais maisījums

PIELIETOJUMS:

Iekšdarbiem. Grīdām.

Grīdu no:

- Sausiem elementiem;
- plānā apsildāmā klona;
- kokskaidu plāksnēm, koka dēļiem;
- metāla;
- pamatnēm ar ūdenī izturīgu līmju, špakteļu un javas atliekām;
- kalcija sulfāta, betona un terrazzo;
- esošiem flīžu vai plākšņu klājumiem

kā arī citu jauktu grīdas virsmu. Špaktelēšanai, līdzināšanai un nivelēšanai pirms tekstila, kaučuka, linoleja, PVC un CV grīdas segumu klāšanas, gabalperketa un flīžu līmēšanas,

Mitro telpu grīdu līdzināšanai pirms elastīgā grīdas seguma un parketa līmēšanas, kas pielīmēts ar ARDEX AF 480 MS parketa SMP līmi tieši uz ARDEX S7 Flex, ARDEX S8 FLOW, ARDEX 8+9 un ARDEX SK100W hidroizolācijām.

Pamatņu līdzināšanai 24 stundu laikā, kas pārklātas ar ARDEX EP 2000 multifunkcionāliem sveķiem, bez nokaisīšanas ar smilti un līdz 5 mm biezumam.

Izlīdzinās un cietē bez plaisām arī biezās kārtās.

RAKSTUROJUMS:

ARDEX K 60 ir divkomponenta pašlīdžinošs maisījums, kas sastāv no pulvera un lateksa emulsijas ar lieliskām plūstamības īpašībām, ļoti augstu saķeres stiprību, elastību un izturību pret mitrumu.

Samaisot abas komponentes, izveidojas mīksts, ļoti plūstošs, pašlīdžinošs maisījums ar kuru var strādāt aptuveni 20 minūtes, bet aptuveni pēc 2 līdz 3 stundām pa ieklāto kārtu var staigāt.

Java sacietē bez iekšējiem spriegumiem tā ka plaisāšana praktiski nav iespējama pat biezām kārtām.

PAMATNES SAGATAVOŠANA:

Pamatnei ir jābūt sausai, cietai, izturīgai pret slodzi, bez putekļiem, bez brīvām daļiņām un citām vielām, kas traucē saķerei.

ARDEX K 60 maisījumu pārsvarā uz visām pamatnēm lieto bez pamatnes iepriekšējas gruntēšanas. Ļoti uzsūcošas pamatnes, it īpaši anhidrīta, jāgruntē ar ARDEX P51 vai ARDEX P4 grunti. Kritiskas grīdu pamatnes, piemēram, OSB, saplāksnis, neslīpēts magnezīta klons, grīdas asfalts gruntēt ar ARDEX P82 sintētisko sveķu grunti.

Tālākos darbus var veikt pēc grunts nožūšanas, kad būs izveidojusies caurspīdīga, plāna plēvīte.

Šaubu gadījumā vispirms izdariet izmēģinājumus.

MAISĪJUMA PAGATAVOŠANA UN LIETOŠANA:

Lateksa komponentu labi sakratīt un ieliet tīrā maisāmajā traukā. Intensīvi maisot, pakāpeniski pieberiet ARDEX K 60 pulveri. Maisīt tik ilgi līdz izveidojas elastīga java bez kunkuļiem. Maisījuma attiecība: 20 kg pulvera; 4,8 kg lateksa komponente (1

tilpuma daļa lateksa komponenta: 3 tilpuma daļas pulvera)

Samaisītais ARDEX K 60 maisījums jāizlieto apm. 20 minūšu laikā (pie +20°C). Augstāka temperatūra saīsina, bet zemāka – pagarina šos termiņus. ARDEX K60 var lietot, kad pamata un gaisa temperatūra ir augstāka par +5 °C. Virs neuzsūcošām pamatnēm un grīdas asfalta ARDEX K60 kārtai jābūt no 3 līdz 10 mm biezai.

Vienā darba piegājienā ARDEX K60 var iestrādāt no 2 līdz 15 mm biezā kārtā. Ja kārtas biezums ir no 15 līdz 30 mm maisījumam pievieno 0 – 8 mm frakcijas smiltis (1 tilpuma daļa javas: 0,5 tilpuma daļas smiltis).

ARDEX K 60 ir ļoti viegli uzklājams. Javu izplata ar līdzināšanas latu un apstrādā ar adatu rullīti, virsma izlīdzinās pati.

IZMANTOŠANA VIRS LIETĀ ASFALTA GRĪDAS ATBILSTOŠI DIN 18354 un 18560

ARDEX K 60 ir piemērots grīdu asfalta, ar maksimālo lodītes iespiešanu līdz 1,5 mm, špaktelēšanai kārtas biezumiem līdz 10 mm.

VISPĀRĒJS NOTEIKUMS:

Lai maisījuma kārtā neizžūtu pārāk ātri, tā jāargā no tiešiem saules stariem un caurvēja. Visi instrumenti un jaukšanas tvertnes uzreiz pēc darbā mazgājas ar ūdeni.

PIEVĒRSIET UZMANĪBU:

Ārpus telpām, kā arī zonās, kuras atrodas pastāvīgā mitruma ietekmē, ARDEX K 60 lietot nedrīkst.

ARDEX K 60

Lateksa bāzes pašnivelējošais maisījums

PIEZĪME:

Glabājiēt bērniem nepieejamā vietā. Izvairieties no materiāla kontakta ar acīm. Pēc materiāla saskares ar acī, nekavējoties skalot ar lielu daudzumu ūdens un meklēt medicīnisko palīdzību. Ja maisījums norīts, nekavējoties meklēt medicīnisko palīdzību uzrādot iepakojumu vai etiķeti. Sacietējušā stāvoklī fizioloģiski un ekoloģiski nav bīstams. EUH: satur 5-hlor-2-metil-isothiazolin-3-ona un 2-metil-isothiazolin-3-one (3: 1). GIS kods – ZP 1 (cementa produkts ar ļoti mazu hromātu daudzumu).

Pulverkomponente: GIS kods – ZP 1 (cementa produkts ar ļoti mazu hromātu daudzumu). Satur cementu. Reaģējot ar mitrumu, reakcija sārmaina. Izraisa ādas kairinājumu un nopietnus draudus acīm. Glabājiēt bērniem nepieejamā vietā. Tāpēc obligāti jālieto aizsarglīdzekļi ādai un acīm. Izvairieties no kontakta ar acīm, ādu vai apģērbu.

Ja masa iekļuvusi acīs:

Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemiet kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un to ir viegli izdarīt. Turpiniet skalot. Ja acu iekaisums nepāriet sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

Lateksa komponente: satur 5-hlor-2-metil-isothiazolin-3-ona un 2-metil-isothiazolin-3-one (3: 1). Var izraisīt alerģiskas reakcijas.

Padoms/ Pievērsiet uzmanību. Neizlietotā maisa saturu utilizāciju veikt saskaņā ar vietējiem/ reģionālajiem/ valsts/ starptautiskajiem noteikumiem.

	
0432	
ARDEX GmbH Friedrich-Ebert-Str. 45 58453 Witten Germany 16	
24201 EN 13813:2002	
ARDEX K 60 Pašizlīdzinoša grīdas špaktele EN 13813:CT-C12-F4	
Spiedes stiprība:	$\geq 12 \text{ N/mm}^2$
Lieces stiprība	$\geq 4 \text{ N/mm}^2$
Nodilumizturība pēc Bohme:	NPD
Adhezīvā stiprība stiepē:	NPD
pH līmenis	NPD
Ugunizturība	A2 _{fl} -s1

TEHNISKIE DATI:

Maisīšanas attiecības:

4,8 kg lateks : 20 kg pulvera
attiecīgi

1 tilpuma daļa lateks : 3 tilpuma daļas pulvera

Pulvera svars:

apm. 1,3 kg/l

Patēriņš:

apm. 1,6 kg pulvera/m²/mm
no iepakojums 5 m² 3 mm biezumā

Izlietošanas laiks (+20°C):

apm. 20 min

Var staigāt (+20°C):

apm. pēc 2 stundām

Seguma klāšana (+20°C):

< 3 mm apm. pēc 12 st
< 5 mm apm. pēc 24 st
< 10 mm apm. pēc 48 st

Spiedes izturība:

pēc 28 diennaktīm aptuveni 15 N/mm²

Lieces izturība:

pēc 28 diennaktīm aptuveni 4,5 N/mm²

Izturība pret krēslu riteņiem:

izturīgs

Piemērotība apsildāmām grīdām:

piemērots

GHS / CLP klasifikācija:

pulverkomponente
GHS07 „alerģiskas vielas”
Signālvārds: Uzmanību
Lateks: EUH: 208

GGVSEB / ADR klasifikācija:

nav

GIS kods (lateks):

D1 (bez šķīdinātājiem)

Uzglabāšana:

ARDEX K 60 pulveris
sausā telpā, neatvērtā oriģinālajā iepakojumā 9 mēneši
ARDEX K 60 lateksa emulsija
sausā telpā, neatvērtā oriģinālajā iepakojumā 9 mēneši
sargāt no sala.

Mēs garantējam nevainojamu mūsu produktu kvalitāti. Mūsu zināšanas balstās uz laboratoriskiem pētījumiem un praktisko pieredzi un palīdz izvēlēties produktu un darba metodi. Tā kā mēs nevaram kontrolēt lietotāja darba apstākļus, neuzņemamies atbildību par iegūtajiem rezultātiem. Specifiski konkrētajā valstī spēkā esoši, uz reģionāliem standartiem, būvnoteikumiem un celtniecības vai industriālajām normām balstīti noteikumi var būt par iemeslu specifiskiem ieteikumiem produktu lietošanai.