



ARDEX P 82


Sintētisko sveķu bāzes grunts

Uzlabo adhēziju ar blīvām un gludām pamatnēm

Bez šķīdinātājiem

Aizstāj neoprēna grunti

Droša transportēšanai, uzglabāšanai un lietošanai



ARDEX P 82

Sintētisko sveķu bāzes grunts

PIELIETOJUMS:

Gruntēšanai un adhēzijas uzlabošanai uz:

- gludām un blīvām pamatnēm, piemēram, saliekamā betona elementiem, blīvām uzlejāmām betona grīdām pēc to špaktelēšanas,
- lietā asfalta, kas slikti nokaisīts ar smiltīm,
- veca lietā asfalta,
- anhidrīta pamatnēm,
- magnezīta grīdām,
- kokskaidu un kokšķiedru plāksnēm,
- koka,
- mozaīkas grīdām,
- smilšakmens,
- flīzēm,
- klinkera ar metālisku pamatni,
- sintētiskiem segumiem,
- lakotām, ar eļļas krāsām krāsotām un plastikāta virsmām,
- zem špaktelēm un plānas kārtas javām, lekšdarbiem.

RAKSTUROJUMS:

Šķīdinātājus nesaturoša, divkomponenta dispersija no sintētiskiem sveķiem, sastāvoša no komponenta A ARDEX P82 gaiši sarkanā krāsā un komponenta B ARDEX P82 baltā krāsā, kurus sajaucot attiecībā 1 : 1 iegūst sintētisko sveķu grunti koši sarkanā krāsā.

Blīvums: apmēram 1,0 kg/l un pH līmenis: apmēram 11.

Pēc izžūšanas reakcijas rezultātā izveidojas aktīva adhēzijas plēve, kas nodrošina efektīvu saķeri ar jebkuru blīvu un gludu pamatni.

LIETOŠANA:

Pēc rūpīgas komponentu A un B samaisīšanas pēc svara vai apjoma attiecībā 1: 1, piegādes iepakojumā, veidojas viendabīga, lietošanai gatava grunts sarkanā krāsā. ARDEX P82 grunts +20°C temperatūrā jāizstrādā aptuveni 1 stundas laikā.

ARDEX P 82 grunti uzklāj ar otu, rullīti, švammī vai gludu špakteļi uz sausas pamatnes, kas attīrīta no putekļiem, netīrumiem un citām saķeri traucējošām kārtām. Lai uzlabotu saķeri var pievienot līdz 5% ūdens. Tikai tad kad grunts ir pilnībā nožuvusi un izveidojusies caurspīdīga grunts kārtā drīkst uzklāt špakteles vai plānas kārtas javas.

Žūšana ilgs 1 stundu, un ir atkarīga no ventilācijas intensitātes, pamatnes temperatūras un veida. Augstākā temperatūrā un paaugstinātā mitrumā grunts izstrādes un sacietēšanas laiks var kļūt garāks.

ARDEX P 82 sintētisko sveķu grunti izmanto saķeres uzlabošanai ar visa veida gludām un blīvām pamatnēm, kurām ir jābūt sausām, stabilām un stingrām, attīrītām no vaska, eļļām, putekļiem un citām saķeri pasliktinošām kārtām. Tālākie apdares darbi jāveic tuvāko 2 dienu laikā.

Samaisīšanas traukus un instrumentus uzreiz pēc lietošanas nomazgāt ar ūdeni. Ja ARDEX P 82 grunts nonāk saskarē ar ādu, nekavējoties nomazgāt to ar lielu daudzumu ūdens, nepieļaujot grunts nožūšanu. Izvairieties no ilgstoša kontakta ar ādu.

PIEZĪME DROŠĪBAI:

Produkts satur: 5-hlor-2-metil-isothiazolin-3-ona un 2-metil-isothiazolin-3-one (3: 1).
Glabājiet bērniem nepieejamā vietā.

SVARĪGI:

Komponents A:

Satur epoksīda sveķus. Var izraisīt alerģisku reakciju. Var izraisīt ādas kairinājumu. Nonākot saskarē ar ādu, var izraisīt alerģiju. Iespējams stiprs acu kairinājums. Toksisks ūdens organismiem, var radīt ilglaicīgu negatīvu ietekmi ūdens vidē. Valkāt piemērotas aizsargbrilles un aizsargcimdus.

NONĀKOT KONTAKTĀ AR ACĪM: nekavējoties tās skalot ar lielu daudzumu ūdens un izņemt kontaktlēcas, meklēt medicīnisku palīdzību.

Nepieļaut nokļūšanu apkārtējā vidē. Izvairīties no tvaiku ieelpošanas. Lietojiet respiratoru. Pēc kontakta ar ādu rūpīgi nomazgājiet.

NONĀKOT KONTAKTĀ AR ĀDU: mazgāt ar lielu daudzumu ūdens uz ziepēm.

Padoms/ Pievērsiet uzmanību. Neizlietotā materiāla satura utilizāciju veikt saskaņā ar vietējiem/ reģionālajiem/ valsts/ starptautiskajiem noteikumiem.

Komponents B:

Satur amīnu. Iespējams ādas kairinājums. Nonākot saskarē ar ādu, var izraisīt alerģiju. Valkāt piemērotas aizsargbrilles un aizsargcimdus.

NONĀKOT KONTAKTĀ AR ĀDU: mazgāt ar lielu daudzumu ūdens uz ziepēm.

Padoms/ Pievērsiet uzmanību. Neizlietotā materiāla satura utilizāciju veikt saskaņā ar vietējiem/ reģionālajiem/ valsts/ starptautiskajiem noteikumiem.

Materiāla patēriņš: 100 – 200 gr/m²

GISCODE: RE 1

GHS / CLP klasifikācija: A un B komponente:
GHS07 „alerģiskas vielas”
Signālvārds: Uzmanību

GGVS/ADR klasifikācija: nav

Iepakojums: spainis
3 kg komp A
un 3 kg komp B
= 6 kg (kaste 2 gab)
kanna
1kg komp A
un 1 kg komp B
= 2 kg (kaste 5 gab)

Uzglabāšana: apm. 12 mēnešus,
oriģinālajā iepakojumā, sargāt no aukstuma

Mēs garantējam nevainojamu mūsu produktu kvalitāti. Mūsu zināšanas balstās uz laboratoriskiem pētījumiem un praktisko pieredzi un palīdz izvēlēties produktu un darba metodi. Tā kā mēs nevaram kontrolēt lietotāja darba apstākļus, neuzņemamies atbildību par iegūtajiem rezultātiem. Specifiski konkrētajā valstī spēkā esoši, uz reģionāliem standartiem, būvnoteikumiem un celtniecības vai industriālajām normām balstīti noteikumi var būt par iemeslu specifiskiem ieteikumiem produktu lietošanai.